



DER
SPLITT
ESTRICH
ZEMENT


RAPID 24 h

CE

25KG

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG

- ➔ besonders geeignet für den Holzbau
- ➔ kein Überschußwasser im Gebäude
- ➔ Belegereif nach 24 h*
- ➔ sehr hohe Haftzugfestigkeit
- ➔ hervorragende Verarbeitbarkeit
- ➔ erhebliche Schallschutzverbesserung





DER ESTRICHZEMENT ZUR HERSTELLUNG VON SPLITTESTRICH

➔ Verarbeitung:

Rezeptur je Estrichpumpenmischung
Festigkeitsklasse CT-C25-F4

Splitt 2-5 mm
GEMA DER ESTRICHZEMENT 2 Sack
Wasser 16-18 Liter (w/z 0,36)

Maschinelle Glättung
Verarbeitung wie herkömmlicher Estrich

➔ Vorteile:

Hervorragende Verarbeitbarkeit
Hohe Frühfestigkeit, nach 2 h begehbar
Belegereif nach 24 h*
Restfeuchte 1,8 CM % nach 24 h*
Sehr hohe Haftzugfestigkeit von 1,5 N/mm²
bei einer Trockenrohdichte von ca. 2.000 kg/m³
z.B. interessant für die Parkettbodenverlegung

* bei 20° C und 65 % relativer Luftfeuchte; außerordentlich feuchter Splitt könnte zu einer erhöhten Trocknungszeit führen.



DER SPLITT ESTRICH ZEMENT

Spezialisten im Ausgleich

EPS Leichtbeton GmbH
10.-Oktober-Straße 12
9560 Feldkirchen, Österreich